



Jetlaser Multitac M

Jetlaser Multitac M — это универсальное решение для многочисленных задач этикетирования, требующих отделения этикеток от одной поверхности и переноса на другую.

В составе многослойной конструкции немелованная белая поверхностная бумага на двойной крафтовой подложке с перманентным клеем между подложками. Снимайте и наклеивайте, снимайте и снова наклеивайте. Материалы Jetlaser Multitac M предназначены для монохромной и многоцветной струйной печати, лазерной печати и копирования.

Эффективность и удобство материалов Jetlaser Multitac M несомненно будут высоко оценены в логистике, операциях отслеживания продукции, управления складами и в процессах контроля качества. Еще одна область высокого спроса — это электронная коммерция с самым широким диапазоном применения от этикетирования розничных товаров до фармацевтического и декоративного этикетирования.

Комбинация	Торговый код	Размер (см)	Упаковка	Минимальный объем заказа (листы, в пачке)	Код EAN листа Без просечки, без запечатки (W0)
Jetlaser Multitac M	FGZMPA41XW0	32x45	Коробка (200 листов)	2400	7161662
		64x45	Пачка (125 листов)	2500	7161686
		50x70	Пачка (125 листов)	2500	7161679

Дополнительную информацию можно получить у менеджера по продажам в Вашем регионе или в отделе по работе с клиентами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ MASTERTAC

08/2016 RUS

ПРОДУКТ JETLASER MULTITAC M

JETLASER + MPA4 + Kraft 55 + MPA4 + Kraft 55

Торговый код FGZ/MPA4/1X

EAN 6415788010136

Использование продукта Логистика, отслеживание продукции, управление складом и контроль качества, электронная коммерция и этикетирование розничных товаров, а также фармацевтическое и декоративное этикетирование.

Универсальное решение для различных задач этикетирования, где необходим перенос этикетки с одной поверхности на другую.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАТЕРИАЛ

JETLASER

Продукт	Бездревесная бумага машинного мелования.		
Плотность	70	г/м ²	ISO 536
Толщина	89	мкм	ISO 534
Непрозрачность	92	%	ISO2471
Яркость	98	%	ISO2470/1
Прочность на растяжение, в машинном направлении	5,5	кН/м	ISO 1924
Прочность на растяжение, в поперечном направлении	2,3	кН/м	ISO 1924
Жесткость, в машинном направлении	0,28	кН/м	ISO/DP2493
Жесткость, в поперечном направлении	0,1	кН/м	ISO/DP2493

Печатные свойства

Струйная и лазерная печать и копирование. Флексография, высокая, офсетная и трафаретная печать. Обратите внимание на то, что использование традиционных методов печати может снизить качество последующей струйной и лазерной печати.

КЛЕЙ MPA4

Тип	Прозрачный перманентный клей.		
Состав	Акриловый, на водной основе.		
Клейкость, мин.	9	Н	FTM 9
Липкость кольцевой этикетки PE, мин.	8	Н	Модифицированный FTM 9

ПОДЛОЖКА KRAFT 55

Продукт	Белая бездревесная крафт-бумажная подложка.		
Плотность	51	г/м ²	ISO 536
Толщина	54	мкм	ISO 534
Прочность на растяжение, в машинном направлении	4,7	кН/м	ISO 1924
Прочность на растяжение, в поперечном направлении	2,0	кН/м	ISO 1924

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина	228	мкм
Минимальная температура этикетирования	5	°C
Температура эксплуатации	от -20 до 100	°C

Срок хранения

С даты производства: 4 года при +20°C и относительной влажности 50%. Длительное хранение при более высокой температуре/влажности сокращает срок годности клея.

Отказ от ответственности

Наши рекомендации составлены на основании последних данных и результатов испытаний. В связи с тем, что наша продукция эксплуатируется в неподконтрольных условиях, мы не несем ответственности за повреждения, вызванные ее применением. Настоящая публикация заменяет собой все предыдущие версии. Вся информация может быть изменена без какого-либо уведомления.